



热塑性塑料增强用玻璃纤维

FIBERGLASS SOLUTIONS TO THERMOPLASTICS



挤出造粒、注塑成型工艺

热塑长纤
短切纤维

LFT成型工艺（LFT-G和LFT-D）


LFT纱

GMT成型工艺

GMT纱

挤出造粒、注塑成型工艺

将热塑性塑料及助剂与热塑长纤或短切玻璃纤维通过双螺杆挤出机进行混合挤出切粒，然后将粒子注塑成制品的生产工艺。



挤出造粒成型示意图

挤出造粒、注塑成型工艺用玻璃纤维产品

热塑长纤



【产品简介】

热塑长纤是一种无碱玻璃纤维无捻粗纱，表面涂覆硅烷型浸润剂，可用于增强PA、PBT、PET、PP、ABS、AS等热塑性塑料。与基体树脂具有良好的相容性。

【产品特点】

- ◎良好的耐磨性，毛丝少
- ◎线密度稳定
- ◎在树脂基体中分散性好
- ◎与树脂基体有良好的相容性
- ◎复合材料的机械性能高

【产品代号】

示例： E RS 200 - 13 - T635B
E： E玻璃
RS： 合股纱代号
200： 线密度为2000 tex
13： 纤维直径13μm
T635B： 产品牌号

【产品目录】

产品牌号	典型线密度 tex	典型线密度 yield	纤维直径 μm	树脂类型
T635B	1000、2000、2400	497、248、207	11、13、13.5、14、17	通用型
T635C	1000、2000、2400	497、248、207	13、13.5、14	通用型
TCR735	2000	248	13	PA
TCR736	2000	248	13	PBT、PET
TCR738	2000	248	13	PP
TCR739	2000	248	13	AS、ABS



短切纤维

【产品简介】

短切纤维由无碱玻璃原丝短切而成，表面采用特殊的硅烷型浸润剂处理，适用于增强PA、PBT、PET、PP、ABS、AS、PC、PPO、PPS、POM、LCP等热塑性塑料，与基体树脂具有良好的相容性。

【产品特点】

- ◎集束性好，毛纱量少
- ◎更高的体积密度
- ◎优良的干态流动性，利于连续喂料，使制品中的玻纤含量非常均匀
- ◎优良的湿态分散性和流动性，易被基体润湿
- ◎制品机械性能和表面状态优异

【产品代号】


示例： E CS 10 – 3.0 – T435N
E： E玻璃
CS： 短切纤维代号
10： 纤维直径10 μ m
3.0： 短切长度3.0mm
T435N： 产品牌号

【产品目录】


聚合物基体	产品牌号	纤维直径 μ m	短切长度 mm	性能及应用
PA	T435N	10	3.0、4.5	标准产品，适用于PA6、PA66
	T435TM	10	3.0	优异的耐水解/醇解性能，优异的耐高温性能，适用于PA6，PA66，PA6T，PA9T、PPA
	T435R	10、13	3.0、4.5	优异的耐水解/醇解性能，在树脂中分散性好
PBT/PET/PC	T436	11、13	3.0	制品颜色白，优异的机械性能
	T436H	10	3.0、4.5	优异的机械性能
	T436W	13	3.0、4.5	制品颜色白
PP	T438G	13	3.0、4.5	制品颜色白，优异的机械性能
	T438H	13	3.0、4.5	本色产品，优异的耐洗涤性能
	T538A	13	3.0、4.5	标准产品
ABS/AS	T439	13	3.0、4.5	标准产品
PC	T442	13	3.0、4.5	高机械性能，适合于玻纤含量高于15%的产品
	T442N	13	3.0、4.5	适合于玻纤含量低于15%的产品
PEEK	T443	10	3.0	标准产品
PPSLCP	T443R	10	3.0	优异的耐水解性能
LCP	T490	10	3.0	标准产品
PPO	T551R	13	3.0	优异的耐水解性能
POM	T445	10	3.0、4.5	标准产品

LFT成型工艺（LFT-G和LFT-D）

LFT-G：是将热塑性塑料熔体和玻璃纤维无捻粗纱在特制的模头内进行包覆、浸渍，然后进行牵伸、切粒的生产工艺。短切后的粒子可以采用注塑或模压的工艺制成各种产品。



LFT-D:是在双螺杆挤出机内将玻璃纤维无捻粗纱和热塑性塑料进行混合浸渍，然后将混合料直接采用注塑或模压的工艺制成各种产品。



LFT成型工艺用玻璃纤维产品



LFT纱

【产品简介】

LFT纱是一种无碱玻璃纤维直接纱,表面采用特殊的硅烷型浸润剂处理,与PP、PA等树脂具有良好的相容性，适用于LFT-G和LFT-D两种生产工艺。

【产品特点】

- ◎线密度稳定
- ◎纱线张力均匀
- ◎优异的耐磨性，毛丝少
- ◎与基体树脂相容性好，制品机械性能良好

【产品代号】


示例： E DR 240-T838T
E： E 玻璃
DR： 直接纱代号
240： 线密度为2400tex
T838T： 产品牌号

【产品目录】

产品牌号	典型线密度 tex	典型线密度 yield	纤维直径 μm	树脂类型	产品特点
T838T	2400	207	17	PP	颜色白，分散好
T835	2400	207	17	PA	标准产品

GMT成型工艺

将玻璃纤维毡和热塑性塑料熔体或薄膜相互叠加，进行熔融浸渍，冷却后切割成片材，片材可通过热压成型为各种制品。



GMT成型示意图

GMT成型工艺用玻璃纤维产品

GMT纱



【产品简介】

GMT纱属于无碱玻璃纤维无捻粗纱，表面采用特殊的硅烷型浸润剂处理，产品具有良好的耐磨性和分散性，适合于PP树脂的GMT生产工艺。

【产品特点】

- ◎良好的耐磨性，毛丝少
- ◎静电少，易短切线密度稳定
- ◎分散性好，制品性能稳定
- ◎与PP树脂相容性好，制品机械性能良好
- ◎易短切，线密度稳定

【产品代号】

示例： E RS 240 – T986K
E： E玻璃
RS： 合股纱代号
240： 线密度为2400tex
T986K： 产品牌号

【产品目录】

产品牌号	典型线密度 tex	典型线密度 yield	纤维直径 μm	树脂类型	主要应用
T838G	600	825	14/16	PP	GMT-UD
T986K	2400	207	14	PP	GMT-RD



公司简介

泰山玻璃纤维有限公司隶属于中国建材集团有限公司，公司为国家重点高新技术企业。

公司拥有无碱E玻璃纤维、无碱无氟TCR玻璃纤维、耐碱AR玻璃纤维和高强HMG玻璃纤维、S-1 HMT™玻璃纤维系列产品。主导产品包括玻璃纤维无捻粗纱、短切原丝毡、电子级纺织纱、电子玻纤布、短切纤维、多轴向织物、缝编织物、方格布等不同规格系列。产品出口美国、欧洲、中东等70多个国家和地区。

公司管理科学规范，现已通过ISO 9001国际质量管理体系、ISO 14001国际环境管理体系、GB/T 28001职业健康安全管理体系认证。公司产品通过了挪威船级社（DNV）、英国劳氏船级社（LR）、德国劳氏船级社（GL）、中国船级社（CCS）等认证。

未来，公司将秉承可持续发展的理念，不断推动国内玻纤行业向前发展，为客户提供优质的产品和服务，致力于成为全球知名的玻璃纤维生产商。



管道及贮罐成型工艺用玻璃纤维	缠绕成型 离心浇铸
	直接缠绕纱 短切纱 短切毡 方格布 机织单向布 缝编毡 表面毡 HOBAS纱
开模成型工艺用玻璃纤维	喷射成型 手糊成型
	喷射纱 短切毡 方格布 复合毡 缝编毡 表面毡
拉挤成型工艺用玻璃纤维	拉挤成型
	拉挤纱 缝编毡 表面毡
连续板材成型工艺用玻璃纤维	连续板材成型
	板材纱 短切毡
模压成型用玻璃纤维	SMC/BMC模压成型
	SMC纱 BMC短切纤维
玻璃纤维毡布制品用纱	编织 制毡
	多轴向织物用纱 土工格纱栅用纱 织物用纱 制毡纱
热塑性塑料增强用玻璃纤维	挤出造粒、注塑成型 LFT成型 (LFT-G和LFT-D) GMT成型
	热塑长纤 短切纤维 LFT纱 GMT纱
风能用玻璃纤维	预浸料 真空导入 手糊成型
	多轴向织物 PP夹芯毡
电子及工业用玻璃纤维细纱	
玻璃纤维电子布	
HMG高模量高强度玻璃纤维	



地址：山东省泰安市经济开发区，邮政编码：271000
 电话：+86 538 6627910（销售部） 6622011（国际业务部）
 传真：+86 538 6622020（销售部） 6627917（国际业务部）
 电子邮箱：ctgf@ctgf.com 网址：www.ctgf.com